

PRODUKTBESKRIVELSE

1 16.08.2005

TEKNOOIL 4341**Nico Teakolie
4341-13**

TYPE	Selvhærdende olie.
ANVENDELSE	Til møbler og inventar.
SPECIELLE EGENSKABER	Olien fremhæver træets naturlige karakter og giver en smuk dybde.

TEKNISKE DATA

Glans	-
Leveringsviskositet	Ca. 100 sek. DIN 2 ved 20°C.
Vægtfylde	Ca. 0,90 kg/l
Tørstof, vægtprocent	Ca. 50%
Total tørstofmasse	Ca. 470 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 457 g/l
Opbevaring	Lagerstabilitet: Se etiket. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.
Påføringsmetode	Med pensel eller klud.
Tørremetode	Luft.

BRUGSANVISNING

Påføringsdata	Evt. fortynding med mineralsk terpentin.
Tørring	Efter 1. gang grunding med Teknooil 4341 anbefales tørring natten over. Færdigbehandling foretages ved slibning med sandpapir korn 240 - 320 i våd Teknooil 4341. Derefter aftørring med klude. Tørretid 2 - 4 timer.
Anbefalet påføringsmængde	-
Rengøring af udstyr	Mineralsk terpentin.
Sikkerhedsdata	Se sikkerhedsdatablad.
Øvrige oplysninger	Teknooil 4341 kan forårsage selvantændelse i klude og lignende. Disse bør derfor efter endt brug brændes eller opbevares i jernbeholder med tætsluttende låg.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
